

Elastische Anschluss- und Bewegungsfugen mit Silikon herstellen

Version: 1.1

Leistungsart: Elastische Anschluss-, Verglasungs- und Bewegungsfugen abdichten

Bauteil: Fenster / Tür / Verglasung / Bauteilanschluss · Dichtstofffuge

Funktion: Dauerelastische Abdichtung bewegungsbeanspruchter Fugen

Produktfamilien: Silikone

Elastische Anschluss- und Bewegungsfugen mit Silikon herstellen

Vorgesehene Anschluss-, Verglasungs- bzw. Bewegungsfuge nach fachgerechter Vorbereitung der Haftflächen mit einem geeigneten dauerelastischen neutralvernetzenden Silikondichtstoff ausführen.

Fugenflanken müssen tragfähig, sauber und für die vorgesehene Abdichtung geeignet sein. Fugegeometrie, Hinterfüllung und Haftflächen sind entsprechend der Einbausituation und den Produktvorgaben auszubilden. Dichtstoff gleichmäßig einbringen und fachgerecht glätten.

Technische Mindestanforderungen:

- dauerelastischer, neutralvernetzender Fugendichtstoff auf Alcoxy-Basis
- 100 % Silikon
- Hautbildung ca. 15–25 Minuten
- UV-beständig und wasserfest
- zulässige Gesamtverformung 25 % nach ISO 11600
- nicht korrosiv auf Metallen
- fungizid ausgestattete Rezeptur nach ISO 846
- geruchsarm und säurefrei
- EMICODE EC1 PLUS

Produktvorschlag:

TOPFORM Silikon für Fenster- und Anschlussfugen oder gleichwertig.

Verarbeitung gemäß aktuellem technischen Datenblatt und Herstellerangaben.