

Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung

TOPFORM 1K Pistolenschaum TOP 500/ TOP 750 ist ein einkomponentiger, selbstexpandierender, gebrauchsfertiger Polyurethanschaum. Der Kanister ist mit einem Gewinde versehen, sodass er auf einer Pistole verwendet werden kann.

Produkteigenschaften

- Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen).
- Hohes Füllvermögen.
- Gute Haftung auf allen Oberflächen (außer PE, PP und PTFE).
- Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung).
- Sehr gute Hafteigenschaften.
- Nicht UV-beständig.
- Baustoffklasse E nach EN 13501-1.

Anwendungen

- Füllen und Isolieren von mechanisch befestigten Fenster- und Türrahmen.
- Füllen von Hohlräumen.
- Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion.
- Anbringen einer akustischen Abdeckung.
- Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen.
- Verfüllung um Rohre/Rohrdurchführungen.

Technische Eigenschaften

Basis		Polyurethan
Konsistenz		Stabiler Schaum, thixotrop
Aushärtung		Feuchtigkeitshärtend
Hautbildung	EN 17333-3	8 min.
Schneidzeit	EN 17333-3	30 min.
Wärmeleitfähigkeit (λ)	EN 12667	0,037 W/m.K
Schallschutz	EN ISO 717-1	58 dB
Dichte	EN 17333-1	ca. 23 kg/m ³
Fugenreichweite	EN 17333-1	750 ml ergibt ca. 28 m Schaum 500 ml ergibt ca. 19 m Schaum
Schaumausbeute	EN 17333-1	500 ml ergibt ca. 28 l Schaum 750 ml ergibt ca. 45 l Schaum
Schrumpfung nach Aushärten	EN 17333-2	< 3%
Expansion nach Aushärtung	EN 17333-2	< 1%
Ausdehnung nach Aushärtung	EN 17333-2	ca. 73%
Prozentsatz geschlossener Zellen	ISO 4590	ca. 62%
Druckfestigkeit	EN 17333-4	ca. 36 kPa
Scherfestigkeit	EN 17333-4	ca. 46 kPa
Zugfestigkeit	EN 17333-4	ca. 98 kPa
Dehnung bei Fmax	EN 17333-4	ca. 13%
Wasseraufnahme	ISO 29767	ca. 0,28 kg/m ²
Temperaturwechselbeständigkeit		-40°C bis +90°C

Fußnote: Hautbildung und Aushärtungszeit können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren.

Technisches Datenblatt

Verarbeitung

■ Verarbeitung

Schütteln Sie die Aerosoldose mindestens 20 Sekunden lang. Setzen Sie die Pistole auf den Adapter. Die Oberfläche sollte frei von Fett und Staub sein. Befeuchten Sie die Oberflächen vor dem Auftragen mit einem Wassersprüher. Für unkonventionelle Untergründe wird ein vorheriger Haftungstest empfohlen. Löcher und Hohlräume nur zu 2/3 füllen, da sich der Schaum noch ausdehnt. Wiederholen Sie das Schütteln regelmäßig während der Anwendung. Wenn Sie in Schichten arbeiten müssen, wiederholen Sie das Befeuchten nach jeder Schicht. Frischer Schaum kann mit TOPFORM Pistolen- und Schaumreiniger entfernt werden. Testen Sie vor der Verwendung des Pistolen- und Schaumreinigers, ob die Oberflächen empfindlich sind oder nicht. Vor allem Kunststoffe und Lack- oder Lackschichten können darauf empfindlich reagieren. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden.

■ Dosentemperatur

+5 °C bis +30 °C

■ Umgebungstemperatur

+5 °C bis +35 °C

■ Oberflächentemperatur

+5 °C bis +35 °C

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt. Tragen Sie stets Handschuhe und eine Schutzbrille.

Entfernen Sie ausgehärteten Schaum mechanisch. Keinesfalls abbrennen.

Wenn Sie zerstäuben (z. B. mit einem Kompressor), sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich.

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Verpackung/Logistik

Farbe: grau

Verpackung: 500 ml Aerosolsprühdose (netto), 750 ml Aerosoldose (netto)

Lagerstabilität: 12 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C, Aufrecht lagern.

Normen und Zertifikate

■ GEV EMICODE[®] EC1 PLUS: sehr geringe Emissionen.

■ Baustoffklasse E (EN 13501-1).

Bemerkungen

■ Befeuchten Sie die Oberflächen vor dem Auftragen mit einem Wassersprüher.

■ Wenn Sie in Schichten arbeiten müssen, wiederholen Sie das Befeuchten nach jeder Schicht.

■ Für nicht übliche Oberflächen empfehlen wir einen Haftungstest.

■ Nicht UV-beständig, ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV- Belastung durch Überstreichen, Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder Hybrid-Polymer) oder Abdecken geschützt werden.

Technisches Datenblatt

TOPFORM Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt ml	Inhalt/Karton
222807	TOPFORM 1K Pistolenschaum TOP 500	500	12
222814	TOPFORM 1K Pistolenschaum TOP 750	750	12

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.